



Sellador Fijador

Serie A5-2

## FICHA TECNICA

### Descripción General

El Sellador Fijador Pittsburgh Pinturas es un producto en base acuosa, que fija y sella con alta eficiencia. Su capacidad de penetración, incrementa el poder de fijación en superficies flojas y el sellado de superficies absorbentes. Posee aditivo antihongo y puede ser cubierto con pintura al látex o sintéticas.

### Dónde usar

Recomendado para usar como sellador y fijador sobre paredes interiores, exteriores y cielo rasos de: yeso, revoque, papel de pared (sin diseños metalizados), concreto, ladrillos y placas de yeso. Puede usarse como sellador para superficies impregnadas en asfalto y alquitrán. El acabado puede realizarse con pinturas al látex y sintéticas.

### Propiedades/Beneficios

- ◆ Buena Adherencia
- ◆ Buenas Propiedades de Sellador
- ◆ Fácil Aplicación
- ◆ Limpieza con Agua y Jabón

### Limitaciones de Uso

Aplicar cuando la temperatura del producto, superficie o ambiente se encuentren entre 10° - 40°C. Proteger el producto del frío. No se recomienda para ser usado sobre pisos.

### Información del Producto

<b>Brillo:</b>	Transparente: 2 a 6 (C 60°)
<b>VOC:</b>	109.00 grs/litro
<b>Rendimiento:</b>	8 – 10 m <sup>2</sup> /litro y por mano
Los datos de rendimiento no incluyen la pérdida por aplicación a soplete o la pérdida debido a superficies irregulares y porosas.	
<b>Sólidos en Volúmen:</b>	24% +/- 2.0%
<b>Sólidos en Peso:</b>	39.5% +/- 2.0%
<b>Viscosidad:</b>	84 a 94 UK
<b>Peso específico:</b>	1.00 – 1.04 Kg/lit.
<b>Limpieza:</b>	Agua y Jabón

### Tiempo de Secado:

Al Tacto:	20 minutos
Manipuleo:	30 minutos
Repintado:	4 horas
Curado Final:	30 días
Tiempo de secado a 25°C y con 50% humedad	
Flash Point:	a mas de 93°C (200°F)



**PPG Industries**  
Líder Mundial

PPG Industries Argentina S.A.  
Av. General Paz 3559  
(1672) Villa Lynch – Pdo. de Gral. San Martín  
Provincia de Buenos Aires  
Tel: 0 – 800 – 999 – 62537  
Fax: (011) 4724 – 5196

**FICHA TECNICA****Preparación de la Superficie**

Eliminar todo resto de pintura descascarada o floja, suciedad, hongos, grasa y todo tipo de contaminantes de la superficie. Lijar las superficies rugosas, con brillo o con parches. Asegurarse que la pared se encuentre perfectamente seca.

**Sobre mampostería nueva:** Esperar mínimo 30 días (preferentemente 90 días). Lavar con solución de ácido muriático al 10%. Lavar con agua y dejar secar bien. Si la superficie se repara o cubre con Enduido, aplicar Fijador Sellador antes y después del Enduido.

**Sobre mampostería con pintura en buen estado:** Lijar, cepillar o lavar según corresponda para acondicionar adecuadamente la superficie. Verificar que la pintura existente se encuentre bien adherida, de no ser así, eliminar y reparar.

**Sobre mampostería con pintura en mal estado:** Eliminar el recubrimiento existente en mal estado por medios mecánicos (lijado, hidrolavado, etc.) o químicos (removedores, etc.) De ser necesario reparar con Enduido. Proceder como si fuese nueva (sin esperar 30 días).

**Sobre mampostería con algas u hongos:** Lavar con solución de un líquido funguicida de buena calidad o con solución 1 a 1 de lavandina y agua. A las 24 hs lavar con agua y dejar secar bien.

**Madera:** Lijar y limpiar adecuadamente. De ser necesario reparar con masilla para madera de buena calidad. Sellar partes resinosas y nudos con Sellador Multiuso Seal Grip Pittsburgh. Aplicar el fondo recomendado.

**Metal:** Lijar adecuadamente para eliminar óxido, cascarillas flojas y otros contaminantes. Limpiar para eliminar polvo residual. Aplicar el fondo recomendado.

**Fondos Recomendados**

Ninguno Ver las recomendaciones de preparación de la superficie

**Aplicación**

- ◆ Homogeneizar antes de usar.
- ◆ Aplicar con un pincel de buena calidad, rodillo o soplete. En caso de ser necesario, aplicar una segunda mano.
- ◆ Leer detenidamente la etiqueta y la Hoja de Seguridad (MSDS).

**Temperaturas admitidas durante la aplicación:**

Material: 10 a 32°C  
Ambiente: 10 a 38°C  
Superficie: 10 a 38°C

**Equipo de Aplicación:**

Aplicar con pincel de buena calidad, rodillo o soplete.

**Soplete Airless:** Presión 2000 psi, tip 0.015" – 0.021"

**Pincel:** Pincel de Poliester, Nylon o Cerda Blanca.

**Rodillo:** 3/8" – 3/4" Rodillo de Lana o Poliester pelo mediano o largo.

**Dilución:**

Diluir 1 parte de Sellador / Fijador Pittsburgh con 2,5 partes de agua.



**PPG Industries**  
Líder Mundial

**PPG Industries Argentina S.A.**  
Av. General Paz 3559  
(1672) Villa Lynch – Pdo. de Gral. San Martín  
Provincia de Buenos Aires  
Tel: 0 – 800 – 999 – 62537  
Fax: (011) 4724 – 5196



Sellador Fijador

Serie A5-2

## FICHA TECNICA

### Presentaciones

<b>Envase:</b>	1 Litro
	4 Litros
	10 Litros
	20 Litros

### Precauciones de Seguridad

Utilizar siguiendo las indicaciones.

Utilizar con ventilación adecuada. Evitar respirar los vapores. La inhalación de los vapores puede ser evitada con una adecuada ventilación.

Evitar su ingestión, el contacto con los ojos, mucosas y prolongado con la piel. Se recomienda el uso de protectores personales (guantes, anteojos, máscaras, etc.)

**Mantener el envase fuera del alcance de los niños.**

### Primeros Auxilios

En caso de ingestión, NO provoque vómito, solicite atención médica inmediatamente. En caso de contacto con la piel, lave completamente con abundante agua y jabón la parte afectada. En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua en abundancia por lo menos durante 20 minutos. Si tiene dificultades para respirar, salga inmediatamente del área buscando aire fresco. Si la dificultad continúa, contactar un centro de Atención Médica.

### Índice de Inflamabilidad

NO INFLAMABLE

PPG Industries Argentina asegura que la información Técnica de la Ficha es exacta. Sin embargo, ninguna garantía en la exactitud de comprensión y desempeño se encuentra implícita. Las mejoras en la tecnología de Pinturas, puede causar futuros cambios de la información técnica de esta Ficha.



**PPG Industries**  
Líder Mundial

**PPG Industries Argentina S.A.**

Av. General Paz 3559

(1672) Villa Lynch – Pdo. de Gral. San Martín

Provincia de Buenos Aires

Tel: 0 – 800 – 999 – 62537

Fax: (011) 4724 – 5196